



製品情報



GRSデルترون D854 トランスシーラー

製品説明

本製品は、電着塗膜又は新車オリジナル、旧塗膜上に使用する透明タイプのシーラーです。

シーラー仕様:

本製品は、ラッカー塗膜など状態の悪い旧塗膜に塗装することにより、優れたシーリング性でトップコートの光沢保持効果を向上させることが可能です。

密着促進剤仕様:

本製品は、交換パーツの裏面など足付け化困難な個所に対して、サンディングをせずにウェット・オン・ウェットで塗装することが可能です。

カラーサフェーサー仕様:

本製品は、GRSデルترونDG原色を、20%まで混合することができ、カラーサフェーサーとしても使用可能です。

塗装面前処理



本製品を塗装する前に、電着塗膜又は新車オリジナル、旧塗膜を適切なPPG下地クリナーを使用し、脱脂清掃および乾燥させて下さい。



シーラーとして使用する場合

電着塗膜又は新車オリジナル、旧塗膜を、P320-P400のペーパーでドライサンディング(ダブルアクションサンダー)、もしくはP600-P800のペーパーでウェットサンディングして下さい。

サンディングにより鋼板面が露出した場合には、GRSデルترون エポキシプライマーを部分塗装して下さい。

プライマー塗装面は、P320-P400のペーパーでドライサンディング(ダブルアクションサンダー)、もしくはP600-P800のペーパーでウェットサンディングして下さい。

接着促進剤として使用する場合

電着塗膜又は新車オリジナル、旧塗膜を、十分に脱脂清掃および乾燥させて下さい。

ダメージを受けやすい箇所は、スコッチブライトを使用して研磨すると、さらに密着効果が得られます。

アルミ、防錆鋼板などの鋼板面、樹脂素地には直接塗装できません。

混合比 :	容量比	重量比(シーラー、密着促進剤使用時)
D854	4 vol	100g
MSハードナー	1 vol	19.2g
シンナー	1-2 vol	16-32g

混合済製品の詳細

可使時間(20°C) 2 - 3 時間

スプレー粘度(DIN 4 /20°C) 20 - 24 秒

硬化剤およびシンナー選定

GRSデルترون DG および BC+クリアコートを、ウェット・オン・ウェット塗装する際は、本製品に使用したハードナーと同速度もしくは遅い速度のハードナーを必ず使用して下さい。

エンバイロベースHPを、ウェット・オン・ウェットで塗装することはできません。

塗装、フラッシュ・オフおよび乾燥



-スプレーガン設定 1.4 - 1.6 mm
-スプレー圧 スプレーガン製造元情報を参照して下さい。



塗装回数 2-3 回



フラッシュオフ(20°C)
-コート間 5 - 10 分
-トップコート前 20 - 30 分

乾燥時間: シーラー仕様の際には、最適な仕上がりを得るためサンディングして下さい。



-指触硬化(20°C) 10 分
-完全硬化(60°C) 30 - 45 分



-完全硬化 5 分

総乾燥膜厚: 25 - 75 μm



補修および上塗り塗装

上塗り/再塗装は、乾燥後12時間以内(20°C)であればサンディング無しで上塗りが可能です。
密着性を確保するため、12時間が経過した場合、ゴミ・ブツや不具合部分を除去する場合には、完全乾燥後にサンディングして下さい。



サンディング： 乾燥後12時間以内(20°C)の場合、サンディング不要です。
必要な際には、P400のペーパーでドライサンディング(ダブルアクションサンダー)、もしくは、P600 - P800のペーパーでウェットサンディングして下さい。



上塗り塗料： GRSデルترون DG、BC、エンバイロベースHP

性能と限界

本製品は必要に応じて、20%までGRSデルترون DG原色を混合することができ、カラーサフェーサーとしても使用可能です。

GRSデルترون D864ハードナー、D818アクセラレーターは使用しないで下さい。

器具の洗浄

使用後は、すべての器具をクリーナー溶剤もしくはシンナーで洗浄して下さい。

VOC 情報

本製品(製品カテゴリ: IIB.c)に適用される欧州VOC規制値は、塗装時の状態で、最高 540g/リットルです。

本製品に含まれるVOC量は塗装時の状態で、最高 540g/リットルです。

使用方法によって、実際の塗装時のVOC量が EU 指令規格より下回ることがあります。

健康と安全

本製品は専門家による使用に限定し、記載以外の目的に使用しないで下さい。この製品情報に記載の情報は、現在の科学的・技術的見識に基づいたものであり、本来の目的と製品の適合性を保証するためにすべての適切な措置を講ずることは、使用者の責任とします。健康と安全に関する情報は、製品安全データシートをご参照下さい。下記のサイトでもご覧いただけます。



ピーページー・ジャパン株式会社

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜 3-19-5

新横浜第二センタービル 8 階

電話:045-628-9041 ファックス:045-628-9042

